



LEICA MONOPAN 50

技術參數



35mm底片		LEICA MONOPAN 50																	
訂購號碼	14717																		
型號	黑白35mm底片，超全色、高解析度、超細顆粒																		
特征	超細顆粒、超全色感光黑白35mm底片 經過特定的調整，此款底片結合了極細緻的顆粒與超全色感光度，達到最高的解析度與絕佳的色調再現。 此款底片特別適合Leica高性能鏡頭。 由於擴展了光譜感光度，Leica Monopan 50也適用於紅外線攝影。它可以與Leica彩色濾光鏡（黃色、橙色和綠色，https://leica-camera.com/zh-Hant/photography/lens-filters/colour-filters）完美結合，從而為高對比度的成像效果提供了藝術創造空間。																		
拍攝張數	36																		
ISO範圍	50/18°																		
敏感性	超全色波長可達780納米																		
解析度	高達280 lp/mm，物體對比度為1000:1																		
載體層	0.1mm																		
底片結構	薄膜層和載體層之間的防霧化層																		
曝光建議	<table><tr><td></td><td>F2.8 - 1/1000"</td></tr><tr><td></td><td>F2.0 - 1/1000"</td></tr><tr><td></td><td>F1.4 - 1/1000"</td></tr><tr><td></td><td>F0.95 - 1/1000"</td></tr></table>				F2.8 - 1/1000"		F2.0 - 1/1000"		F1.4 - 1/1000"		F0.95 - 1/1000"								
	F2.8 - 1/1000"																		
	F2.0 - 1/1000"																		
	F1.4 - 1/1000"																		
	F0.95 - 1/1000"																		
史瓦西校正	<table><tr><th>曝光時間</th><th>曝光補償</th></tr><tr><td>1/2秒</td><td>+1/3光圈</td></tr><tr><td>1秒</td><td>+1/3光圈</td></tr><tr><td>2秒</td><td>+1/2光圈</td></tr><tr><td>4秒</td><td>+1/2光圈</td></tr><tr><td>8秒</td><td>+2/3光圈</td></tr><tr><td>15秒</td><td>+1光圈</td></tr><tr><td>30秒</td><td>+1 1/3光圈</td></tr></table>			曝光時間	曝光補償	1/2秒	+1/3光圈	1秒	+1/3光圈	2秒	+1/2光圈	4秒	+1/2光圈	8秒	+2/3光圈	15秒	+1光圈	30秒	+1 1/3光圈
曝光時間	曝光補償																		
1/2秒	+1/3光圈																		
1秒	+1/3光圈																		
2秒	+1/2光圈																		
4秒	+1/2光圈																		
8秒	+2/3光圈																		
15秒	+1光圈																		
30秒	+1 1/3光圈																		
底片更換建議	由於感光度較高，建議在光線較暗的地方更換底片。																		



LEICA MONOPAN 50

顯影

顯影劑	溫度	稀釋	顯影時間	對比度值 (伽瑪)	敏感度	傾斜間隔
ADOX ATOMAL	20°C	庫存溶液	8分30秒	0.65	—	如上所述的標準攪拌
ADOX FX-39	20°C	1+9	7分15秒	0.65	—	標準攪拌
ADOX HR-DEV	22°C	1+49	11分	正常對比度 (N)	50ASA / 18° DIN	持續30秒，然後每60秒攪拌1次
ADOX HR-DEV	22°C	1+49	13分	增強的對比度 (N+0.5)	80ASA / 19° DIN	持續30秒，然後每60秒攪拌1次
Ilford DDX	20°C	1+4	7分30秒	0.65	—	標準攪拌
Kodak XTol	20°C	1+1	9分30秒	0.65	50ASA / 18° DIN	標準攪拌

提示

- 前30秒持續攪拌，然後在每分鐘的前10秒小心攪拌。
- 非推薦的顯影劑與此底片不相容或效果不可靠。

色彩光譜敏感度

